PAÑO DE LIMPIEZA REUTILIZABLES

Paños de limpieza absorbentes, reutilizables y descartables compuestos por 55% fibras naturales de celulosa (biodegradables) y 45% fibras sintéticas de poliéster (inertes) que no contaminan las fuentes hídricas cuando son desechados en rellenos sanitarios.

ATRIBUTOS	MULTIWIPE
Descripción	Rollo de 50 paños gofrados de 26 x 23 cm Color azul- color Rojo
Presentación	12 rollos por paca o caja
Tipo de Trabajo	Liviano



BENEFICIOS

- Buena capacidad de absorción y adsorción de líquidos de base oleosa y agua.
- Buena resistencia a la tracción y abrasión, no produce pelusas al limpiar, es suave al tacto y reutilizable.
- Porosidad de tramo (microporos) que permite un mejor lavado y secado del paño previniendo la formación de hongos y bacterias.
- Buena resistencia a líquidos agresivos, solventes, cloro y detergentes, no se deshace ni se destiñe.
- Colores para usos en diferentes áreas de trabajo, previniendo la contaminación cruzada.

APLICACIONES

- Institucional para limpieza de vajillas, cubiertos, mesones, cerámica, cristales, plásticos, metales, paredes, entre otros.
- Hogar para limpieza de superficies, mesones, muebles, madera, cuero, plástico, cristales, cerámicas, electrodomésticos, vajillas, cubiertos, paredes, vidrios y metales, entre otros.

MODO DE USO

- Tome el rollo de WIPEMASTER FOOD SERVICES / de MULTIWIPE dependiendo el tipo y área de limpieza, seleccione el número de paños que requiera y rásguelos a través del prepicado, posteriormente proceda a realizar la limpieza.

ALMACENAMIENTO

- Material higroscópico, se debe almacenar bajo techo y protegido de la humedad externa y sol directo. Evite la presencia de olores penetrantes cerca del producto.

PRECAUCIONES

- Mantenga fuera del alcance de niños. No acercar al fuego.

PROPIEDADES FÍSICAS

PARÁMETRO FISICO	RESULTADO DEL TEST				
Resistencia a la formación de motas (Pilling) NTC 2051-2 / ASTM D3512	Calificación 4: Formación de pelusas leve				
Resistencia de rotura y elongación NTC 754-1 / ASTM D5034	**Dirección**	**Promedio fuerza de rotura (N)**	**Promedio elongación (%)**	**Máxima fuerza obtenida (N)**	**Promedio tiempo de rotura (s)**
	FIB. LONG	36,02 ± 1,9E+00	132,19 ± 3,6E-01	38,69	19,4
	FIB. TRANS	94,26 ± 2,5E+00	31,39 ± 2,7E-02	97,45	4,4
Absorbencia (s) AATCC 79-2018	1,4 ± 8,5E-02				
gsm (g/m2)	45,7 ± 1,5E+00				

10 de febrero de 2026.

Estos datos están vigentes a partir de febrero de 2025 hasta la fecha de revisión y sujetos a cambios sin previo aviso. Los datos relatan las propiedades físicas del producto tal y como son elaborados Barron Vieyra International Colombia SAS., garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones estándar y las condiciones de almacenamiento que de no cumplirse podrían afectar las características del material recibido, Barron Vieyra no es responsable de ningún tipo de daños especiales, incidentales o consecuenciales.

Calle Barron Vieyra 4, Colina, Santiago / Chile.
ventas@b arronvieyra.com
562 - 2924 5300

Av. Los Faisanes 154-B, Urb. La Campiña, Chorrillos, Lima / Perú.
peru@barronvieyra.com
51 - 01-719-9802

Cra 19 #164-36, Toberín, Bogotá / Colombia.
colombia@barronvieyra.com
57 - 6744760