WIPE MASTER 80
PAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUSOS

Paños de limpieza absorbentes, reutilizables y descartables compuestos por 80% fibras naturales de celulosa (biodegradables) y 20% fibras sintéticas de polipropileno (inertes) que no contaminan las fuentes hídricas cuando son desechados en rellenos sanitarios.

ATRIBUTOS	WIPE MASTER WM80 DOBLADO
Descripción	Paquete por 25 paños de 30 x 40cm doblados y gofrados
Presentación	10 paquetes por paca o caja
Tipo de Trabajo	Pesados - ultra pesados



BENEFICIOS

- Alta capacidad de absorción de agua y aceite, alta resistencia a la tracción y abrasión, no produce pelusas al limpiar, es suave al tacto y reutilizable.

APLICACIONES

- Institucional para limpieza de vidrios, escritorios, mesas, acrílicos, espejos, mesones, porcelanas, paredes, plásticos, metales, entre otros.
- Industrial para limpieza de herramientas, maquinaria, equipos, motores, limpieza de derrames por aceite e hidrocarburos, entre otros.
- Hogar para limpieza de superficies, mesones, muebles, madera, cuero, plástico, electrodomésticos, paredes, vidrios y metales, entre otros.

MODO DE USO

- Tome el paquete de WIPEMASTER dependiendo el tipo y área de limpieza, seleccione el número de paños que requiera y rásguelos a través del prepicado, posteriormente proceda a realizar la limpieza.

ALMACENAMIENTO

- Material higroscópico, se debe almacenar bajo techo y protegido de la humedad externa y sol directo. Evite la presencia de olores penetrantes cerca del producto.

PRECAUCIONES

- Mantenga fuera del alcance de niños. No acercar al fuego.

PROPIEDADES FÍSICAS

PARÁMETRO FISICO	RESULTADO DEL TEST				
Resistencia a la formación de motas (Pilling) NTC 2051-2 / ASTM D3512	Calificación 4: Formación de pelusas leve				
Resistencia de rotura y elongación NTC 754-1 / ASTM D5034	**Dirección**	**Promedio fuerza de rotura (N)**	**Promedio elongación (%)**	**Máxima fuerza obtenida (N)**	**Promedio tiempo de rotura (s)**
	FIB. LONG	124,03 ± 7,7E+00	34,48 ± 5,3E-02	131,26	4,8
	FIB. TRANS	70,92 ± 3,4E+00	77,27 ± 4,3E-02	76,00	11,3
Absorbencia (s) AATCC 79-2018	1,5 ± 1,2E-01				
gsm (g/m2)	101 ± 1,8E+00				

10 de febrero de 2026.

Estos datos están vigentes a partir de febrero de 2025 hasta la fecha de revisión y sujetos a cambios sin previo aviso. Los datos relatan las propiedades físicas del producto tal y como son elaborados Barron Vieyra International Colombia SAS., garantiza que sus productos cumplen con las especificaciones estándar y las condiciones de almacenamiento que de no cumplirse podrían afectar las características del material recibido, Barron Vieyra no es responsable de ningún tipo de daños especiales, incidentales o consecuenciales.

Calle Barron Vieyra 4, Colina, Santiago / Chile.
ventas@barronvieyra.com
562 - 2924 5300

Av. Los Faisanes 154-B, Urb. La Campiña, Chorrillos, Lima / Perú.
peru@barronvieyra.com
51 - 01-719-9802

Cra 19 #164-36, Toberín, Bogotá / Colombia.
colombia@barronvieyra.com
57 - 6744760