

» Cubre calzado SMS

• Definición:

Fabricado con material polipropileno SMS cubre completamente el calzado, ideal para las áreas de trabajo en las que se desee evitar contaminación que proceda por parte del usuario. De un solo uso por lo que se debe desechar después de terminar la labor. No deberá utilizarse en atmosferas en las que exista algún tipo de contaminantes, este producto es recomendable almacenarse en una temperatura de 20°C a 38°C y no debe estar expuesto a ambientes con excesiva humedad.

Parámetro Evaluado	Antes de la filtración	Recuento después de la filtración		
	ufc	Muestra A ufc	Muestra B ufc	Muestra C ufc
Staphylococcus aureus ATCC 6538	29 x 10 ⁶	300	150	420
EFICIENCIA DE LA FILTRACIÓN (%)		999,989	99,999	99,998
Promedio (%)			99,999	

Propiedades	Unidades	Tipo	Min	Objetivo	Max	Método
Peso Base	g/m ²	Promedio	38.0	40.0	42.0	NBR 12984:2000
Tensión Grab CD	N	Promedio	55.0	70.0	---	NBR 13041:2004
Tensión Grab MD	N	Promedio	90.0	120.0	---	NBR 13041:2004
Resistencia al Rasgado CD	N	Promedio	40.0	56.0	---	NBR 13351:2003
Resistencia al Rasgado MD	N	Promedio	25.0	30.0	---	NBR 13351:2003
Permeabilidad	L / min / cm ²	Promedio	---	1.5	2.5	NBR13706:1996 (20 cm-100 Pa)
Columna de agua	cm H ₂ O	Promedio	32.0	40.0	---	NBR14025:2008 (100 cm-60mbar)
Color	De*	Promedio	---	0.0	3.0	Cielab



COLOR	CODIGO	ESPECIFICACIONES
AZUL	PTCZSMS01	<ul style="list-style-type: none"> •Condición biológica: Aséptico. •Material: Tela No Tejida SMS. •Gramaje: 40 gr./m •Talla: Única. •Abertura elástica suave. •Repelente a fluidos. •De un solo uso. •Pack de 100 unidades.

La información que contiene esta ficha fue elaborada por Barron Vieyra International y se ofrece gratuitamente a sus clientes para el uso del personal técnicamente calificado. La información se acredita como confiable sin embargo, no representa una garantía expresa o implícita respecto a su exactitud o corrección. Barron Vieyra International no se responsabiliza por las variaciones de los resultados que pudiesen presentarse.